Ficha Técnica
Fiche Technique
Technisches Merkblatt
Technical Data Sheet

EXC99050

CARACTERISTICAS

El barniz Excure99050 es fundamentalmente un barniz UV MATE para todas las máquinas barnizadoras y unidades de flexo.

PROPIEDADES

- *El barniz exc99050 puede ser aplicados húmedo sobre seco en tintas convencionales y húmedo sobre húmedo o húmedo sobre seco en tintas UV Excure*
- *La tensión superficial cuando está seco sin sobre impresión es usualmente < 34 mN/m*
- *La tensión superficial cuando está seco con sobre impresión es usualmente ± 38 mN/m*
- *Todos los barnices Excure están hechos fundamentalmente con ingredientes tóxicamente bajos.*
- *Bajo olor cuando esta el barniz fresco y muy bajo cuando ya esta seco.*
- *El barniz Excure 99050 tienen muy buena claridad.*
- *El barniz Excure 99050 esta disponible con la viscosidad óptima listo para trabajar en máquina.*
- *El barniz Excure 99050 puede ser usados con placas de flexo normales.*
- *Optimas propiedades de resistencia se obtendrán después de 24 horas de la impresión.*

Articulo	Viscosidad 21°C/DIN 4mm	Secado	Desliz	Brillo	Roce/Frote	Propiedad
EXC99050	60 – 80 seg	Mediano	Mediano	Muy bajo	Mediano	Mate

TIPOS

Química Radical

AREA DE APLICACION

☑ *Máquinas barnizadoras / de recubrimiento*

SUBSTRATOS ADECUADOS *(superficie min. de tensión 38 dinas/cm)*

- *Todo tipo de papel y cartón.*
- *Ciertos PE-películas con tratamientos corona*
- *Otros substratos: deben ser probados*

Sabiendo que el resultado final de un impreso depende de diversos materiales y condiciones de trabajo, esta información sólo se debe interpretar como una guía, basada en nuestras últimas investigaciones, sin ninguna garantía o compromiso nuestro.
TOYO INK ARETS NV. - TUNNELWEG 3 - BUS 1 - IND. PARK KREKELENBERG - 2845 NIEL - BELGIUM
TEL. +32 3 880 67 67 - FAX +32 3 880 67 90 - e-mail : sales@arets.com - www.toyoinkarets.com

OBSERVACIONES

- ★ *Ambos rodillos EPDM y nitrilo son adecuados cuando usas nuestros barnices Excure.*
- ★ *Vida de anaquel: todos nuestros barnices UV tienen 12 meses de garantía. Esta garantía cubre 12 meses desde la fecha de fabricación (la cual es mencionada en la etiqueta). Para poder dar esta garantía, ciertas recomendaciones se deben de seguir: los barnices UV se deberán de mantener guardados a temperaturas entre 15 – 20 ºC y no deben de estar expuestos a la luz del sol. Si es posible, almacenarlos en cuartos oscuros.*

PRESENTACIONES DE EMPAQUE

- □ *Latas de 10 kg*
- □ *Latas de 25 kg*
- □ *Barriles de 200 kg*
- □ *Contenedor de 500 kg*
- □ *Contenedor de 1000 kg*

ADITIVOS

♦ *Solución lavable*	*para lavado a mano*	*EXC10810*
	para lavado automático	*EXC10800*
	labelling and reg. free	*EXC10820*
♦ *Fotoiniciador*		*EXC10004*
♦ *Agente nivelador*		*EXC10003*
♦ *Tiner*		*EXC10012*
♦ *Mejorar el desliz*		*EXC10005*
♦ *Aditivo anti penetración*		*EXC10013*
♦ *Plumón de tensión superficial (38 dinas)*		*602038*

Sabiendo que el resultado final de un impreso depende de diversos materiales y condiciones de trabajo, esta información sólo se debe interpretar como una guía, basada en nuestras últimas investigaciones, sin ninguna garantía o compromiso nuestro.
TOYO INK ARETS NV. - TUNNELWEG 3 - BUS 1 - IND. PARK KREKELENBERG - 2845 NIEL - BELGIUM
TEL. +32 3 880 67 67 - FAX +32 3 880 67 90 - e-mail : sales@arets.com - www.toyoinkarets.com